



ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Характеристики силиконовых компаундов серии ПЕНТЭЛАСТ® для изготовления гибких форм

1 часть

Характеристика	Пентэласт®								
	710 М	710 А	710 Б	710 В	710 Г	717	718	720	КЛСЕ
Неотвержденная смесь основы и отвердителя									
Усредненная вязкость, при 20°C, СПз	9000	17000	34000	51000	115000	75000 - 85000	18000 - 22500	>150000	10000
Время жизни, при 23°C, мин.	30-120		30-120		90-120	90-120	30-360	30-120	
Цвет	белый		белый		белый	белый	белый	красно-коричневый	
Смесь, отвержденная в течение 24 часов при 23°C									
Твердость, ед. Шор А, не менее	15	25	25	25	25	55-60	25	30-50	25
Сопротивление раздиру, кН/м, не менее	10	10	10	10	10	25	15	12	10
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250	200	200	200	200	200	250	250	120

тел. (863) 248-91-07
факс: (863) 266-77-74
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону
ул. Доватора, 146 «Л»
www.ks-plast.ru



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства!

**ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Условная прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	2,0 (20)	2,2 (22)	2,5 (25)	5,0 (50)	3,0 (30)	1,2 (12)			
Линейная усадка, %	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	0,5-1			
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -60 до +250					от -60 до +350			
Относительная плотность, при 25°С	1,1	1,1-1,2	1,2-1,25	1,25-1,3	1,3-1,35	1,2	1,1	1,8	1,05-1,1

2 часть

Характеристика	Пентэласт®		
	750А	750Б	T4
Неотвержденная смесь основы и отвердителя			
Усредненная вязкость, при 20°С, СПз	25000-50000	50000-150000	60000
Время жизни, при 23°С, мин.	90-120		
Цвет	матово-прозрачный		
Смесь, отвержденная в течение 24 часов при 23°С			
Твердость, ед. Шор А, не менее	35-40	18-20	35

тел. (863) 248-91-07
факс: (863) 266-77-74
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону
ул. Доватора, 146 «Л»
www.ks-plast.ru



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства!

**ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Сопротивление раздиру, кН/м, не менее	30		32
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300-500	700-950	530
Условная прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	2,5-4,0 (25-40)	4,0-6,0 (40-60)	6,5 (65)
Линейная усадка, %	<0,05		
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -60 до +250		
Относительная плотность, при 25°С	1,12		

тел. (863) 248-91-07
факс: (863) 266-77-74
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону
ул. Доватора, 146 «Л»
www.ks-plast.ru