



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Строительный герметик (нейтральный) Пентэласт®-1100

Силиконовый однокомпонентный **строительный герметик (нейтральный)** бытового и профессионального применения.

- **Строительный герметик** тиксотропен - не стекает с вертикальных поверхностей и сохраняет заданную форму, позволяет избегать растекания там, где это необходимо;
- **Строительный герметик** легок и функционален, температура применения от +5°C до +40°C;
- Безусадочный - не содержащий растворителя **строительный герметик** не уменьшается в объеме после вулканизации;
- **Строительный герметик** абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;
- **Строительный герметик** эластичен в эксплуатации как при низких (-60°C), так и при высоких температурах (+250°C);
- **Строительный герметик** обладает высокой адгезией к металлам, керамике, стеклу, керамической плитке и т.д.

Строительный герметик (нейтральный) Пентэласт®-1100 применяется для промышленного остекления, остекления теплиц, оконных блоков и герметизации межпанельных швов, дверных блоков, алюминиевых панелей, герметизации и ремонта кровли и т.д.

Строительный герметик (нейтральный) Пентэласт®-1100 не относится к опасным продуктам и не требует специальных мер защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.

Строительный герметик (нейтральный) Пентэласт®-1100 фасуется в картриджи по 310 мл, файл-пакеты по 600 мл или ведра по 14 кг.

Пентэласт®-1100 М - модификация Пентэласт®-1100, способная отверждаться при температурах от -10°C.

Внешний вид	вязкая масса
Режим эксплуатации, °C	от -60 до +250
Динамическая вязкость, 20°C, Па.с	300 - 500
Прочность при растяжении, МПа, не менее	1,0
Адгезионная прочность, МПа	1,0 - 2,0
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100
Плотность, г/см ³	1,54
Электрическая прочность (E _{пр}), кВ/мм, не менее	23,5
Диэлектрическая проницаемость, ε, не более	4,5
Тангенс угла диэлектрических потерь, tgδ, не более	9,4*10 ⁻³
Стандартный цвет *	белый, серый, черный

тел. (863) 248-91-07
факс: (863) 266-77-74
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону
ул. Доватора, 146 «Л»
www.ks-plast.ru



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства!

**ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

* - цвета под заказ - красный, серый, голубой, зеленый, черный, коричневый.

Силиконовые герметики серии ПЕНТЭЛАСТ® обладают высокими эксплуатационными характеристиками, экологичностью, атмосферостойкостью, длительным сроком службы и простотой использования. Не требуют специального технологического оборудования.

тел. (863) 248-91-07
факс: (863) 266-77-74
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону
ул. Доватора, 146 «Л»
www.ks-plast.ru