



ООО «КС» — «атлант»  
моноконтинентального строительства

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УСКОРИТЕЛЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ  
СИЛИКОНОВ  
**PLAT-CAT**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

<p><b>Краткая характеристика</b></p>	<p><b>Plat-Cat</b> – добавка, ускоряющая отверждение платиновых силиконов без заметного влияния на их исходные физико-механические характеристики. Это позволяет гораздо быстрее демонтировать форму с модели. Катализатор добавляется по весу к компоненту А и должен быть тщательно с ним перемешан перед добавлением компонента В. Добавка <b>Plat-Cat</b> значительно уменьшает «время жизни» жидких силиконовых каучуков (т.е. время, за которое необходимо смешать и залить материал).</p>				
<p><b>Рекомендации</b></p>	<p><b>Наименование продукта</b></p>	<p><b>% (вес) Plat-Cat, добавленный по весу к компоненту А</b></p>	<p><b>Приблизительное время жизни, мин</b></p>	<p><b>Приблизительное время отверждения, час</b></p>	
	<p>Ecoflex 00-10</p>	<p>1 2 4</p>	<p>30 20 15</p>	<p>3.5 2.5 2</p>	
	<p>Ecoflex 00-30</p>	<p>1 2 4</p>	<p>30 15 10</p>	<p>3 1.5 1</p>	
	<p>Dragon Skin 20</p>	<p>1 2 4</p>	<p>20 15 8</p>	<p>3 2.5 2</p>	
	<p>Dragon Skin 30</p>	<p>0.5 1 2</p>	<p>25 15 10</p>	<p>7 5.5 3</p>	
	<p>Smooth-Sil 940</p>	<p>1 2 4</p>	<p>20 15 10</p>	<p>3 2.5 2</p>	
	<p>Smooth-Sil 950</p>	<p>1 2 4</p>	<p>25 20 15</p>	<p>12 10 8</p>	
	<p>Sorta-Clear 40</p>	<p>2 4 8</p>	<p>15 10 8</p>	<p>5 3.5 2</p>	
	<p>Rebound 25</p>	<p>1 2 4</p>	<p>20 15 10</p>	<p>4 3 2.5</p>	
	<p>Body Double Standard Set</p>	<p>1 2 4</p>	<p>5 3 2</p>	<p>20 мин 18 мин 15 мин</p>	
	<p><b>Пример 1 – Ecoflex 00-30 (пропорция смешения 1:1)</b> Для сокращения времени отверждения Ecoflex 00-30 с 4 до 1 часа, добавьте 40 грамм катализатора к 1 кг компонента А Ecoflex 00-30. Тщательно смешайте в течение 1 минуты, уделяя особое внимание смешению у стенок и дна контейнера. Затем добавьте 1 кг компонента В и тщательно перемешайте в течение 1 минуты, особенно по стенкам и дну контейнера. Не задерживайтесь между смешением и заливкой, т.к. время жизни</p>				

тел. (863) 248-91-07  
факс: (863) 266-77-74  
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону  
ул. Доватора, 146 «Л»  
www.ks-plast.ru



ООО «КС» — «атлант»  
монолитного строительства

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

	<p>смеси около 10 минут. Примерно через 1 час форма может быть демонтирована с мастер-модели.</p> <p><b>Пример 2 – Smooth-Sil 940 (пропорция смешения 10:1)</b></p> <p>Для сокращения времени отверждения Smooth-Sil 940 с 16 до 2.5 часов, добавьте 20 грамм катализатора к 1 кг компонента А Smooth-Sil 940. Тщательно смешайте в течение 1 минуты, уделяя особое внимание смешению у стенок и дна контейнера. Затем добавьте 100 грамм компонента В и тщательно перемешайте в течение 1 минуты, особенно по стенкам и дну контейнера. Не задерживайтесь между смешением и заливкой, т.к. время жизни смеси около 10 минут. Примерно через 3 часа форма может быть демонтирована с мастер-модели.</p>
<b>Упаковка</b>	См. прайс-лист
<b>Хранение</b>	Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (23°C). Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах.
<b>Безопасность</b>	Работу с продуктом осуществляйте в хорошо вентилируемых помещениях. Применяйте защитные очки, защитную одежду и резиновые перчатки для снижения опасности контакта с продуктом.