



ООО «КС» — «атлант»  
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## Силиконовый герметик (кремнийорганический) Пентэласт®-1105



Электроизоляционный однокомпонентный безусадочный кислотный **силиконовый герметик (кремнийорганический)**.

- **Силиконовый герметик** обладает высокими диэлектрическими свойствами;
- **Силиконовый герметик** абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;
- **Силиконовый герметик** сохраняет эксплуатационные свойства при температуре от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+270^{\circ}\text{C}$ ;
- **Силиконовый герметик** обладает высокой адгезией к стеклу, оргстеклу, керамике и материалам на силикатной основе.

**Силиконовый герметик (кремнийорганический) Пентэласт®-1105** применяется для поверхностной герметизации и изоляции аппаратуры, работающей в воздушной среде, условиях вибрации, и защиты ее от воздействия влаги. Для герметизации резьбовых соединений трубопроводов внутренних систем холодного, горячего водоснабжения и отопления зданий. А также для склеивания и герметизации других металлических и неметаллических материалов.

**Силиконовый герметик (кремнийорганический) Пентэласт®-1105** не относится к опасным продуктам и не требует специальных мер защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.

**Силиконовый герметик (кремнийорганический) Пентэласт®-1105** фасуется в картриджи по 310 мл, файл-пакеты по 600 мл, ведра по 5 или 10 л.

Внешний вид	вязкотекучая масса
Режим эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от $-60$ до $+270$
Прочность при растяжении, МПа, не менее	1,0
Адгезионная прочность, МПа, не менее	1,0
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	120
Плотность, $\text{г}/\text{см}^3$	1,54
Электрическая прочность ( $E_{\text{пр}}$ ), кВ/мм, не менее	27
Диэлектрическая проницаемость, $\epsilon$ не более	3,25
Тангенс угла диэлектрических потерь, $\text{tg}\delta$ , не более	$4,1 \cdot 10^{-3}$
Стандартный цвет *	белый, голубой, серый

тел. (863) 248-91-07  
факс: (863) 266-77-74  
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону  
ул. Доватора, 146 «Л»  
www.ks-plast.ru



ООО «КС» — «атлант»  
монолитного строительства

**ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ**

---

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

\* - цвета под заказ - красный, серый, голубой, зеленый, черный, коричневый.

**Силиконовые герметики** серии ПЕНТЭЛАСТ® обладают высокими эксплуатационными характеристиками, экологичностью, атмосферостойкостью, длительным сроком службы и простотой использования. Не требуют специального технологического оборудования.