



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Водоотталкивающая пропитка Пента®-812

50% водная эмульсия водоотталкивающего состава

Водоотталкивающая пропитка придает водоотталкивающие свойства минеральным ватам, минераловатным плитам, базальтовым ватам и стеклянным ватам (стекловатам).

- **Водоотталкивающая пропитка** не ухудшает газо- и паропроницаемость материала.
- **Водоотталкивающая пропитка** легко растворяется в связках на основе КФ-МХ, КФ-ТИ, КФУ, СФЖ-3027-Б, СФЖ-3102, РС-1027, ПВАД и др.
- **Водоотталкивающая пропитка** в рабочем растворе не расслаивается в течение 24-72 часов при легком перемешивании.
- **Водоотталкивающая пропитка** устойчива к слабым щелочам.

Состав добавляют в связующий раствор в соответствии с существующим технологическим регламентом, либо добавляют в гидромассу, либо используют прямой обработкой ковра, при помощи форсунок.

Примерный расход эмульсии:

	ППЖ-200	П-125	П-75	ПТЭ-100
На 1м ³ готовой связки, кг	0,8 - 1,2	2 - 4	-	10 - 20
На 1м ³ готовой продукции, кг	0,175 - 0,300	0,120 - 0,200	0,080 - 0,100	0,300 - 0,500
Результат: водопоглощение, %	5 - 15%	6 - 18%	7 - 15%	5 - 10%

Продукт сертифицирован и соответствует ТУ.