



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства

**ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Гидрофобизатор ГКЖ-11П

25-30% водный раствор метилсиликоната натрия, аналог ГКЖ-11Н

Рекомендации по применению водоотталкивающего состава «ГКЖ-11П»

Водоотталкивающий состав «ГКЖ-11П» предназначен для защиты от воздействия влаги впитывающих пористых строительных материалов и конструкций. Состав «ГКЖ-11П» придает водоотталкивающие свойства обработанным материалам.

Применение:

Состав «ГКЖ-11П» предназначен для гидрофобизации впитывающих, пористых минеральных строительных материалов. Состав «ГКЖ-11П» применяется в виде разбавленного раствора, разбавление водой в соотношении 1:3 ÷ 1:5.

Перед обработкой поверхность должна быть сухой, очищена от грязи, старой краски и жировых загрязнений. Все крошащиеся детали должны быть удалены.

Готовый к применению состав «ГКЖ-11П» наносят на обрабатываемые поверхности валиком или кистью. Обычно достаточно для всех строительных материалов двух обработок до насыщения. Между операциями нельзя делать длинные перерывы. Следующая порция должна наноситься тогда, когда средство впиталось и поверхность уже не блестит (мокрым по мокрому). При объемном введении для придания водоупорности и морозостойкости строительному материалу - расход концентрата «ГКЖ-11П» 0,2÷0,5 % масс. от вяжущего (цемент и т.д.) с водой затворения.

Обработка составом «ГКЖ-11П» должна проводиться при температуре не ниже +5°C. При инъектировании (отсечной гидроизоляции) используется состав «ГКЖ-11П» разбавленный в 10 раз водой. Расход концентрата 15 – 20 кг \куб.м3.

Расход пропитывающего состава зависит от впитывающей способности строительного материала и определяются экспериментально.

Техника безопасности

Водоотталкивающий состав «ГКЖ-11П» относится к веществам малоопасным, он не токсичен, не обладает кумулятивным действием. Состав пожаровзрывобезопасен.

При работе с водоотталкивающим составом «ГКЖ-11П» рекомендуется использовать защитные очки и перчатки.

тел. (863) 248-91-07
факс: (863) 266-77-74
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону
ул. Доватора, 146 «Л»
www.ks-plast.ru