



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Гидрофобизатор Пента®-804

Инструкция по применению гидрофобизирующего состава Пента®-804

Гидрофобизирующий состав Пента®-804 представляет собой олигометилсилоксан и применяется для защиты от влаги впитывающих, пористых минеральных строительных материалов – кирпичных стен, бетона всех марок, газобетона, минеральных штукатурок, природного и искусственного камня на минеральной основе, цементно-волоконных плит, минеральных красок. Состав Пента®-804 придает водоотталкивающие свойства обработанным материалам при сохранении их внешнего вида, газо- и паропроницаемости, на кирпичной кладке предотвращает появление высолов.

Перед использованием состав разбавляют в 10-20 раз органическими растворителями – уайт-спиритом, нефрасом, трихлорэтиленом и т.п. Разбавленный состав может храниться в герметичной таре несколько суток.

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой.

Состав наносят на поверхность щеткой или методом разбрызгивания до полного насыщения субстрата. На плотные поверхности наносят один слой, однако на пористые поверхности обычно наносят второй слой после того как первый потеряет свой блестящий вид, но еще не высох.

В зависимости от пористости обрабатываемой поверхности рекомендуется следующий расход разбавленного состава Пента®-804:

Кирпич	0,3 – 0,8 л\м ²
Камень	0,3 – 1,0 л\м ²
Известковый раствор и бетон	0,3 – 0,8 л\м ²
Газобетон	0,5 – 1.5 л\м ²

Аналогами Пента®-804 является гидрофобизирующая жидкость 136-157М и жидкость 136-41 (ГКЖ-94).

Поставка в 200 л бочках, 5, 10 и 20 л канистры.