



ООО «КС» — «атлант»  
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## Гидрофобизатор Пента®-808

### Инструкция по применению гидрофобизирующего состава Пента®-808

Жидкость представляет собой полиалкилгидридсилоксан. По своим техническим свойствам жидкость является аналогом жидкости 136-41 (ГОСТ 10834-76)

Перед использованием состав разбавляют в 10-20 раз органическими растворителями – уайт-спиритом, нефрасом, трихлорэтиленом и т.п. Разбавленный состав может храниться в герметичной таре несколько суток.

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой.

Состав наносят на поверхность щеткой или методом разбрызгивания до полного насыщения субстрата. На плотные поверхности наносят один слой, однако на пористые поверхности обычно наносят второй слой после того как первый потеряет свой блестящий вид, но еще не высох.

В зависимости от пористости обрабатываемой поверхности рекомендуется следующий расход разбавленного состава Пента®-808:

Кирпич	0,3 – 0,8 л\м <sup>2</sup>
Камень	0,3 – 1,0 л\м <sup>2</sup>
Известковый раствор и бетон	0,3 – 0,8 л\м <sup>2</sup>
Газобетон	0,5 – 1.5 л\м <sup>2</sup>

Аналогами Пента®-808 является гидрофобизирующая жидкость 136-157М и жидкость 136-41 (ГКЖ-94).

Поставка в 200 л бочках, 5, 10 и 20 л канистры.