



ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Отвердитель "Пентасот-2"[®]

Описание продукта

Отвердитель «Пентасот-2»[®] представляет собой олигоорганоксисилоксан, содержащий иминные группы.

Характеристики в соответствии с ТУ 2437- 050-40245042-2003

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Жидкость желтого цвета, прозрачная, без механических примесей
Вязкость условная, с	12-18
Массовая доля азота, %	2,7- 3,4

Применение

В качестве отвердителя в двухкомпонентных эпоксидных эмалях и грунтовках на основе эпоксидных смол с молекулярной массой более 100, предназначенных для получения химически стойких покрытий.

Свойства

Использование «Пентасот-2»[®] повышает термостойкость, влаго-, химическую стойкость покрытий, увеличивает их адгезию к поверхности.

Применяется в высокоэффективных антикоррозионных покрытиях металлов (в том числе анодированного алюминия), используемых в изделиях с повышенными требованиями к горячей воде, топливу (защита газо-, нефтепроводов, топливных баков, днищ кораблей, авиационной техники и пр.).

Отвердителем «Пентасот-2»[®] комплектуют эпоксидные эмали типа ЭП-140 и грунтовки типа ЭП-0215 для покрытий, работающих в тяжелых условиях

Использование

тел. (863) 248-91-07
факс: (863) 266-77-74
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону
ул. Доватора, 146 «Л»
www.ks-plast.ru



ООО «КС» — «атлант»
монолитного строительства

**ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Рекомендуемое количество отвердителя – 3-30% от общей массы эмали или грунтовки (в зависимости от содержания эпоксидных групп в ЛКМ).

Хранение

Хранение отвердителя «Пентасот-2»[®] в таре изготовителя осуществляют в крытых складских помещениях, вдали от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения отвердителя «Пентасот-2» - 6 месяцев со дня изготовления