

Силиконовые маслостойкие резиновые смеси

Эластосил R 701/40, /50, /60, /70, /80

производства фирмы Wacker-Chemie GmbH, Германия.

Для производства всех видов прокладок, контактирующих с минеральными маслами, обрезинивания валов.

Эластосил R 701/40 – для литья под давлением, инъекционного литья.

Эластосил R 701/50, /60, /70, /80 – для формования и экструзии.

- Высокая термостойкость
- Маслостойкость

Параметры	Эластосил R 701/40	Эластосил R 701/50	Эластосил R 701/60	Эластосил R 701/70	Эластосил R 701/80
Вулканагент	DCP				
Цвет	непрозрач.			бежевый	
Удельный вес $\pm 0,02$, г/см ³	1,10	1,17	1,25	1,32	1,40
Твердость по Шору А, у.е.	40	50	60	70	80
Условная прочность при растяжении, МПа	6,0	7,5	7,0	7,0	7,0
Относительное удлинение при разрыве, %	500	400	350	250	200
Соппротивление раздиру, кг/см	12	15	15	15	17
Эластичность по отскоку, %	60	50	45	45	50
Отн. ост. деформация сжатия, 22 ч/175°C, %	15	10	10	15	20