



ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ООО «КС» — «атлант»  
монолитного строительства

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## СВЕРХМЯГКИЕ СИЛИКОНЫ ДЛЯ ОРТОПЕДИИ И СОЗДАНИЯ СПЕЦЭФФЕКТОВ

### Ecoflex Series (A + B)

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Краткая характеристика	<p><b>Ecoflex</b> - серия силиконов на платиновой основе, получаемых смешиванием двух компонентов в равных пропорциях (по весу или объему). Полимеризация происходит при комнатной температуре с незначительной усадкой. Невысокая вязкость компонентов обеспечивает легкость перемешивания и предотвращает возможность появления воздушных пузырьков. Вы можете смешивать вручную или выбрать данный силикон в картриджах.</p> <p>После полной полимеризации силиконы марки <b>Ecoflex</b> представляют собой очень мягкий, прочный и хорошо тянувшийся материал, без липкой поверхности. При растягивании силикон во много раз превышать оригинал размер без опасности разрывов, приобретая впоследствии исходную форму без искажений. Материал является полупрозрачным, и позволяет добавлять красящие пигменты <b>Silc Pig</b> для достижения различных эффектов. Так же возможно добавление добавки <b>Silicone Thinner</b> для понижения вязкости смеси, или загустителя <b>Thi-Vex</b> для нанесения силикона кисточкой на вертикальные поверхности.</p> <p>Резины <b>Ecoflex</b> изготовлены по той же технологии, что и <b>Dragon Skin</b>.</p> <p><b>ВАЖНО:</b> Время жизни <b>Ecoflex 5</b> - 1 минута, а время полной полимеризации - 5 минут. Материал продаётся только в специальных картриджах по 400 мл и требует дополнительного оборудования</p>
Применение	В данный момент <b>Ecoflex</b> представлены в четырех вариантах, различающихся степенью мягкости по Шору: 5 А, 00-30 А, 00-10 А и 00-50А. Силиконы марки <b>Ecoflex</b> применяются в целом ряде различных сфер, например, для изготовления протезов, ортопедических аппаратов, требующих амортизации, или в робототехнике (в частности при создании движущихся моделей, подобных живым существам).
Переработка	Ручное и механическое смешивание. Рекомендована дегазация под вакуумом.

#### Технические характеристики

Наименование	Ед. измерения	Ecoflex 5	Ecoflex 00-50	Ecoflex 00-30	Ecoflex 00-10
Твердость	Шору А	5	00-50	00-30	00-10
Соотношение компонентов при смешении	по объему или весу		1 А: 1В		
Цвет			Полупрозрачный		
Время жизни	минут	1	18	45	30
Время полимеризации		5 мин.	3 часа	4 часа	4 часа
Плотность	г /см <sup>3</sup>	1,07	1,07	1,07	1,04
Удельный объем	см <sup>3</sup> / г	0,93	0,94	0,94	0,96
Вязкость	сП	13 000	8 000	3 000	14 000
Прочность на разрыв	кН/м	13,13	8,76	6,65	3,85
Удлинение при разрыве	%	1000	980	900	800
Предел прочности на разрыв	МПа	2,41	2,17	1,38	0,83
Модуль упругости при 100%-ном удлинении	МПа	0,10	0,08	0,07	0,06

тел. (863) 248-91-07  
факс: (863) 266-77-74  
моб. 8-928-229-87-70

344090, г. Ростов-на-Дону  
ул. Доватора, 146 «Л»  
[www.ks-plast.ru](http://www.ks-plast.ru)



ООО «КС» — «атлант»  
монолитного строительства

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Усадка	%	<0,254
Электрическая прочность	кВ/см	>137,8
Пригодный диапазон температур	°C	от -19 до +232

Все показатели получены после 7 дней при 23°C

Рекомендации	<p><b>ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ:</b> Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (23°C). Компоненты, составляющие <a href="#">Ecoflex 00-30, 00-10 и 00-50</a> можно перемешивать вручную. Соедините необходимое количество компонентов А и В в подготовленной емкости и энергично перемешайте смесь в течение 3-х минут не пропуская материал на дне и стенках контейнера. Для понижения вязкости смеси воспользуйтесь добавкой <a href="#">Silicone Thinner</a>. Средство подходит для любого типа силиконовых резин.</p> <p><b>ВАКУУМНАЯ ДЕГАЗАЦИЯ:</b> После смешивания компонентов А и В рекомендуется произвести вакуумную дегазацию. Это необходимо для того, чтобы удалить из материала пузырьки воздуха, неизбежно попадающие в него в процессе перемешивания компонентов. Дегазируйте материал в течение 2-х - 3-х минут при давлении 737 мм ртутного столба, предварительно убедившись в том, что в контейнере достаточно места для расширения объема материала в четыре раза.</p> <p><b>ЗАЛИВКА:</b> Для достижения наилучшего результата, рекомендуется начинать лить состав в самую нижнюю точку формы. Дайте уровню резины подняться до краев и немного перелиться. Это позволит свести к минимуму появление воздушных пузырьков. Жидкая резина должна подняться уровнем, по меньшей мере, на 1.3 см выше самой высокой точки прототипа (модели).</p> <p><b>ДОБАВКИ.</b> <a href="#">Для загущения</a> силикона <a href="#">Ecoflex 5</a> и <a href="#">00-10</a> добавляется <a href="#">Thi-Vex</a>. Максимальное рекомендуемое количество <a href="#">Thi-Vex</a> в <a href="#">Ecoflex 5</a> и <a href="#">00-10</a> составляет 2% от веса смеси. <b>ВАЖНО:</b> <a href="#">Thi-Vex</a> не совместим с <a href="#">Ecoflex 00-30</a> и <a href="#">00-50</a>. Альтернативой применения <a href="#">Thi-Vex</a> для загущения силиконов марки <a href="#">Ecoflex 5, 00-10, 00-30 и 00-50</a> является двуокись кремния (<a href="#">URE-FIL 9</a>). <a href="#">Для понижения вязкости</a> силикона рекомендуется применение добавки <a href="#">Silicone Thinner</a>. <b>ВАЖНО:</b> Введение добавки <a href="#">Silicone Thinner</a> уменьшает значение показателей прочности на разрыв и прочности при разрыве пропорционально количеству введенного разбавителя. <b>Не рекомендуется добавлять</b> <a href="#">Silicone Thinner</a> <b>более 10%</b> от общего веса системы (A+B). Предварительно ознакомьтесь с тех.описанием <a href="#">Silicone Thinner</a>.</p> <p><b>ОТВЕРЖДЕНИЕ:</b> Позвольте силикону полимеризоваться при комнатной температуре положенное время. <b>ВАЖНО:</b> <a href="#">Не рекомендуется производить полимеризацию при температуре ниже 18°C</a>. Посттврждение формы при высоких температурах позволит ей достичь высоких физических и эксплуатационных свойств. После отверждения при комнатной температуре выдержите форму в течение 2 часов при температуре 80°C, а затем 1 час при температуре 100°C. Охладите форму до комнатной температуры перед использованием.</p>
Предупреждение	Полимеризация силикона может быть затруднена или невозможна при наличии на поверхностях прототипа соприкасающихся с заливаемой смесью примесей или загрязнений (таких как латекс, глина с повышенным содержанием серы, полиэстер, некоторые деревянные поверхности, эпоксидные смолы, и некоторые другие материалы и вещества). Результатом этого может быть липкая поверхность формируемого изделия, которая соприкасалась с прототипом (моделью), по истечении заявленного времени полной полимеризации, либо полимеризация не происходит вообще. Для устранения подобных неприятностей, каждый раз при использовании прототипа из нового и незнакомого материала, рекомендуется сделать предварительный тест. Нанесите, небольшое количество резины на форму, в некритичном месте. Если после истечения времени полимеризации резина осталась липкой или вообще не полимеризовалась, значит материал, из которого выполнен прототип, не совместимым с данной



ООО «КС» — «атлант»  
монолитного строительства!

ПРОДАЖА И ПРОИЗВОДСТВО  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ  
И БЕТОННЫХ РАБОТ ИЗ МЕТАЛЛА И ПЛАСТИКА  
МЕТОДАМИ ЛИТЬЯ, ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ, ЭКСТРУЗИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

	<p>жидкой резиной, или поверхность прототипа была загрязнена вышеуказанными материалами. Для устранения описанных проблем, можно покрыть поверхность формы слоем чистого акрилового лака, после чего необходимо дать ему полностью высохнуть.</p> <p>Нанесение разделительного состава не является необходимым, но эта процедура облегчает выемку изделия из формы. Для работы с силиконами рекомендуется <a href="#">Ease Release 200</a>.</p> <p><b>ВАЖНО:</b> Чтобы убедиться в хорошем распределении наносимого разделительного состава - используйте обычную мягкую кисть для нанесения. После получения слегка мутного покрытия, необходимо просушить поверхность в течение приблизительно 30 минут.</p>
<b>Упаковка</b>	См. прайс-лист
<b>Хранение</b>	<p>Материалы должны храниться при комнатной температуре (23°C). Повышенные температуры значительно сокращают срок хранения продукта, а также время жизни смеси.</p> <p>Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах. Носите защитные очки, резиновые перчатки, длинные рукава, чтобы минимизировать риск контакта с кожей. <b>ВАЖНО:</b> <u>Латексные перчатки могут ингибировать отверждение силикона! Используйте только виниловые перчатки!</u></p> <p>При контакте с глазами или кожей возможно появление раздражения. В этом случае промойте пораженный участок водой с мылом в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.</p>